

# THERMOPOR® SL 09 – PLAN 0,09

ZULASSUNG Z-17.1-1149

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis			
	<p><b>Thermopor® SL 09 – Plan 0,09</b></p> <p>Plangeschliffener Außenwandziegel - nicht brennbar</p> <p>Einschalige Außenwand im UG/EG/OG Liefern und Herstellen mit <b>Thermopor SL 09 - Planziegel 0,09 (W/m·K)</b> nach Zulassung Z-17.1-1149 Druckfestigkeitsklasse: 10 (12) Rohdichteklasse: 0,70 kg/dm<sup>3</sup> Zul. Druckspannung: 1,2 (1,4) MN/m<sup>2</sup> f<sub>k</sub>-Wert: 3,1 (3,7) MN/m<sup>2</sup></p> <p><b>Hersteller:</b> Ziegelwerk Otto Staudacher GmbH &amp; Co .KG St.- Leonhard-Str. 25 86483 Balzhausen Telefon 08281/9996-0 Telefax 08281/9996-40 www.staudacher-ziegel.de info@staudacher-ziegel.de</p> <p>Das Mauerwerk ist nach den Planungsunterlagen, sowie DIN 1053-1:1996 -1/-2 einschließlich der erforderlichen Ergänzungs- u. Ausgleichsziegel und dem zum System gehörenden Dünnbettmörtel (gedeckelt) herzustellen. Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenaufleger zu entkoppeln.</p>						
	Wanddicke:	36,5 cm	42,5 cm	49 cm	.....	.....	.....